

## Normalkorund NK-A

(Seite 1/2)

- ▶ Neumaterial, braun
- ▶ Hartes, eisenfreies Aluminiumoxid
- ▶ durch Titanoxidgehalt von ca. 3 % zäh und standfest

## Chemische Durchschnittsanalyse

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	96,20 %
TiO <sub>2</sub>	2,9 %
SiO <sub>2</sub>	0,60 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,20 %
CaO + MgO	0,10 %

## Technische Daten

- ▶ Spezifisches Gewicht: ca. 4 g/cm<sup>3</sup>
- ▶ Härte: Knoop 1800/2100 Mohs 9
- ▶ Schuttgewicht: 1,5 - 1,8 kg/l je nach Korngröße
- ▶ Kornform: kantig

## Korngrößen

Die Absiebung erfolgt nach dem europäischen Korngrößenstandard FEPA und erfüllt damit die Anforderungen von DIN 8201. Auf Wunsch werden weitere Kornmischungen und Sondergrößen hergestellt. Körnungen ( $\mu=0,001$  mm)

FEPA	Korngrößen (in $\mu$ )	Mischkörnungen
Nr. 10	1680-2380	FEPA
Nr. 12	1410-2000	Nr. 10/24
Nr. 14	1190-1680	Nr. 16/20
Nr. 16	1000-1410	Nr. 24/36
Nr. 20	841-1190	Nr. 40/60
Nr. 24	595-841	Nr. 70/100
Nr. 30	500-707	Nr. 120/150
Nr. 36	420-595	Nr. 180/220
Nr. 40	354-500	
Nr. 46	297-420	
Nr. 54	250-354	
Nr. 60	210-297	
Nr. 70	177-250	
Nr. 80	149-210	
Nr. 90	125-177	
Nr. 100	105-140	
Nr. 120	88-125	
Nr. 150	63-105	
Nr. 180	53-88	
Nr. 220	44-74	

## Normalkorund NK-A

(Seite 2/2)

### Sonderkörnungen (DIN 8201 Kornklasse)

- ▶ 1,00-2,00 mm
- ▶ 0,50-1,00 mm
- ▶ 0,25-0,50 mm
- ▶ 0,12-0,25 mm

### Lagerung

Korund ist nicht hygroskopisch und kann daher auf unbeschränkte Zeit gelagert werden. Um die Rieselfähigkeit beizubehalten empfehlen wir trockene Lagerung.

### Verpackung

Wahlweise:

- ▶ 50 kg Papiersäcke auf Euro-Tauschpalette
- ▶ Einwegpalette zu je 1 t geschumpft
- ▶ Big Bags mit Auslauf zu je 1 to auf Einwegpalette